


Fertigparkett



Produktdatenblatt und technische Informationen

Stand: September 2011

Sortierung	Werkssortierung (vario)	
Deckmaß	Landhausdiele (Laubholz) 2190 x 162 x 12 mm	
Profilierung	ClickTec (einschlagende Kopfverbindung)	
Produktaufbau	Decklage aus Laubholz mit Nuttschicht ca. 2,5 mm; Mittellage aus HDF; Gegenzug aus Kraftpapier	
VP-Einheit	6 Stück je Karton (ca. 2,129 m ²) 54 Karton je Palette (ca. 114,95 m ²)	
OF-Ausführungen	lackiert	
Garantie	15 Jahre für den Wohnbereich gem. unseren gesonderten Garantiebestimmungen	
Riegelversatz in der Breite	---	
Auslieferungsfeuchtigkeit nach DIN EN 13489	7 % ± 2 %	
Kratzbeanspruchung / Weißbruchverhalten	>= 20 N (Hamberger Hobel)	
Fleckenunempfindlichkeit nach DIN 68861 - 1	1B	
Formaldehyd-Emission nach EN 717 - 2	Klasse E 1 (< 3,5 mg/(h x m ²))	
Wärmedurchlasswiderstand nach DIN 52612	Fertigparkett ca. 0,11 m ² K/W	
Stuhlrollenversuch nach DIN EN 13329	Keine Veränderungen beim Einsatz von Softrollen (Typ W)	
Sortiervorgaben nach EN 13489	Anforderungen werden durch Werkssortierung erfüllt	
Verlegeart	schwimmend; vollflächig verklebt	
Fußbodenheizung	Nur geeignet für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 24°C nicht überschreiten.	

Einzuhaltende Qualitätsanforderungen gem. der Vorgabe der aktuellen Produktnorm

Breitenabweichung nach EN 13489	± 0,20 mm
Querkrümmung nach EN 13489	≤ 0,20 %
Höhenunterschiede nach DIN EN 13489	<= 0,20 mm
Rechtwinkeligkeit des Elementes nach DIN EN 13489	≤ 0,20 %